

MULTISTRATO MERANTI

STABILITÀ E RESISTENZA MECCANICA ANCHE SU SPESSORI MOLTO BASSI.



NOME SCIENTIFICO	<i>Shorea Aluninata</i>
PESO SPECIFICO	520 KG/MC
PROVENIENZA	Indonesia
INCOLLAGGIO	Ureico - E1
SETTORI D'IMPIEGO	Nobilitatura, battiscopa, coprifili per porte, falegnameria generica.
FORMATI MM	2280x1220 2440x1220
SPESSORI/STRATI MM	2,4/3 - 2,7/3 - 9/5 - 12/5
QUALITÀ	<ul style="list-style-type: none">• OVL - faccia pulita, idonea alla nobilitatura• UTY/BB - faccia con possibili stuccature, levigata• CC - Faccia con difetti del legno.